

ADESILEX LP

Polychlórprénové lepidlo na báze rozpúšťadla s nízkou viskozitou



OBLASTI POUŽITIA

Lepidlo s okamžitou príľnavosťou na všeobecné použitie určené na inštaláciu krytín ako sú napr.:

- gumené podlahové a nástenné krytiny;
- PVC podlahové a nástenné krytiny;
- linoleum;
- korok;
- nasiakavé a nenasiakavé pružné nástenné a podlahové krytiny na nenasiakavý povrch;
- plastické lamináty na povrch z dreva, kovu a cementové povrchy.

Niektoré príklady použitia

Adesilex LP sa používa na lepenie:

- gumené a PVC podlahové a nástenné krytiny, kde sa vyžaduje okamžité zatuhnutie;
- gumené a PVC profily, soklové lišty;
- podlahové a nástenné krytiny z linolea so syntetickou jutou na zadnej strane a upravený korok, kde sa vyžaduje okamžitá príľnavosť.

NA

- cementové podlahy, steny a stropy;
- drevo, drevotrieska, azbest cementové panely, sadra, sadrokartónové dosky, kov.

Tiež vhodné na inštaláciu:

- plastické lamináty na povrchy z dreva, kovu a cementové podklady atď.;
- profily a soklové lišty na povrchy z gumy, dreva, kovu a cementové podklady atď.;
- železo, ľahké zliatiny, koža, látky, drevo medzi sebou a vo všeobecnosti na všetky bežné povrchy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Adesilex LP je dvojvrstvé lepidlo na báze polychlórprénu a gummy v rozpúšťadle.

Adesilex LP sa vyznačuje nízkou viskozitou a okamžitým tuhnutím.

Po konečnom vytvrdnutí je **Adesilex LP** charakteristický vysokou príľnavosťou a elasticitou.

Vysoká odolnosť proti teplote a starnutiu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **Adesilex LP** nepoužívajte na lepenie penových a iných materiálov, ktoré nie sú odolné proti rozpúšťadlám obsiahnutých v lepidle.
- Na lepenie polystyrénu alebo polystyrénovej peny, ak sa vyžaduje okamžité zatuhnutie, použite **Ultrabond Eco Contact**.
- Krytiny inštalujte až v momente úplného odparenia rozpúšťadla z lepidla **Adesilex LP**.
- Krytiny inštalujte v predpísanom časovom limite.
- Nepoužívajte na vlhkom povrchu alebo so vzliňajúcou vlhkosťou.
- Nepoužívajte na pôvodnú maľbu.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Povrchy musia byť úplne suché, rovné, bez trhlín, odolávajúce tlakovému a ťahovému napätiu, zbavené prachových a voľných súčastí, náterov, voskov, olejov, hrdze, sadrových zvyškov, ktoré by mali negatívny vplyv na príľnavosť.

Skontrolujte zostatkovú vlhkosť v celej hrúbke podkladovej vrstvy s použitím elektrického alebo karbidového vlhkomeru. Majte na pamäti, že elektrický vlhkomer poskytuje iba informatívne údaje.

Je podstatné, aby podklad nevykazoval známky vzliňajúcej vlhkosti.

Zostatková vlhkosť podkladu musí zodpovedať normatívnym hodnotám platným v jednotlivých krajinách. Plávajúce potery umiestnené na izolačnej vrstve alebo potery na násype musia byť vyhotovené s použitím parozábrany pre zamedzenie vzliňania vlhkosti.

Ak je nevyhnutné opraviť trhliny, spevniť poter, vyhotoviť rýchlotvrdnúci poter alebo vyrovnať pôvodný podklad, všetky dôležité informácie sú uvedené v katalógoch MAPEI na prípravu podkladov alebo kontaktujte Technické oddelenie.

Aklimatizácia

Prí inštaláciou krytín sa uistite, že podlahové a nástenné krytiny, lepidlo a podklad sú aklimatizované na odporúčenú teplotu.

Niekoľko hodín pred inštaláciou je potrebné krytiny vybrať z balenia a voľne rozprestrieť na podklad, tak, aby sa umožnila aklimatizácia a znížilo vnútorné napätie spôsobené zabalením výrobku.

Aplikácia lepidla

Apply the **Adesilex LP** aplikujte rovnomerne s použitím jemnej zubovej stierky (stierka MAPEI č.1) na podklad a zadnú stranu podlahovej alebo nástennej krytiny.

Veľmi nasiakavé povrchy je nutné najskôr ošetriť penetračným náterom.

Inštalácia krytín

Dodržiavajte inštrukcie pre inštaláciu od výrobcu krytiny.

Krytiny inštalujte v momente úplného odparenia rozpúšťadla t.j. 10 – 20 minút pri +23°C (nečakajte príliš dlho): v praxi sa správny čas určí takým spôsobom, že sa vyčká na moment, keď je lepidlo ešte lepivé na dotyk a nezanecháva stopy na prste.

Podlahové a nástenné krytina inštalujte veľmi opatrne, pretože prípadné chyby už nie je možné napraviť, z dôvodu rýchleho tuhnutia lepidla. Krytiny rovnomerne zatlačte pomocou kovového valčeka alebo drevenej stierky (prípadne podobným náradím).



Inštalácia gumenej podlahovej krytiny na schodoch s použitím Adesilex LP



Inštalácia gumenej soklovej lišty s použitím Adesilex LP



Inštalácia Liuny PVC krytiny s použitím Adesilex LP



Inštalácia PVC krytiny

ČISTENIE

Adesilex LP môže byť v čerstvom stave odstránený z náradia a pracovného oblečenia s použitím **Thinner for adhesives**. Po vytvrdnutí použite **Pulicol 2000** alebo lepidlo mechanicky odstráňte.

SPOTREBA

cca. 200-300 g/m² s použitím stierky MAPEI N° 1.

BALENIE

Adesilex LP sa dodáva v 10,5 kg a 1 kg nádobách.

SKLADOVANIE

Adesilex LP je horľavý.

Z tohto dôvodu je potrebné prijať preventívne opatrenia podľa súčasných právnych predpisov.

V bežnom prostredí a v originálnom uzavretom balení je **Adesilex LP** stabilný po dobu 12 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)	
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	viskózna tekutina
Farba:	béžová
Hustota(g/cm ³):	0,9
Viskozita podľa Brookfielda (mPa·s):	2 800 (# 3 - otáčky 20)
Obsah pevných častíc (%):	23
ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu):	
Teplota pri aplikácii:	od +10°C do +35°C
Vyschnutie pred inštaláciou krytiny:	cca. 10 – 20 minút
Otvorená doba:	cca. 12 hodín
Pochôdznosť a uvedenie do prevádzky:	okamžite
FINÁLNE VLASTNOSTI	
Odolnosť proti vlhkosti:	vysoká
Odolnosť proti starnutiu:	vysoká
Pevnosť lepeného spoja pri odlupovaní 90° podľa EN 1372 (N/mm): – homogénne PVC:	1,8
Vhodné pre podlahové krytiny vystavené pohybu kolieskových stoličiek podľa DIN 6813:	áno

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOŠŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji



+421-2-4020 4511



www.mapei.sk



info@mapei.sk

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

