

BASIC



GB	HU	RO	SK	CZ	Toscana	Carma, Equador	Baffin, Tempo
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	ca 1,3 mm	ca 1,15 mm	ca 2,20 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	ca 0,15 mm	ca 0,15 mm	ca 0,15 mm
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	1.1180 g /m2	1.100 g /m2	1.300 g /m2
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	0,012 m2 K/W	0,0046 m2 K/W	N/A
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyi anyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	ok	ok	ok
Slipresistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la alunecare	Odolnosť proti šmyku	Odolnost proti smyku	DS	DS	DS
Warranty / year	Garancia /év	garanție / an	Záruka / rok	Záruka / rok	5	5	5
Thermal conductivity	Hővezetőképesség	Conductivitate termică	Tepelná vodivost	tepelná vodivost	0,11 W/mk	0,25 W/mk	N/A
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	Bfl-S1	Bfl-S1	Cfl-S1

