

MODUS

GB	HU	RO	SK	Modus
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	2mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	0,40 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	1800 g/m²
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášľapnej vrstvy	1250 kg/m³
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	6
Chemical resistance (Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	No changes/ Nincs változás/Nu există schimbare/ Bez zmeny
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás (H/K)	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	+ - 0,2 %
Strength of the welt	Varratszilárdság	Rezistența cusăturii	Pevnosť stehu	150 N/50 mm
Strength of layer separation	Rétegelválasí szilárdság	Rezistență la desprinderea straturilor	Pevnosť pri oddeľovaní vrstiev	50 N / 50 mm
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	8 mm
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Light change on the surface/Felületen enyhe változás/ Deformare ușoară a suprafeței/Mierná zmena na povrchu
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	T
Offset of furniture	Bútorláb eltolás	Glisare picioare de mobilă	Posunutie nohy nábytku	Not visible on the surface/A felületen nincs látható károsodás/Nu sunt deteriorări vizibile pe suprafață/Na povrchu nie je viditeľné poškodenie
Foot comfort	Kényelemérzet járás közben	Senzație de confort în timpul mersului	Pocit pohodlia pri chôdzi	0,4 mm
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	0,20 mm
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarna trieda:	Cfl

