

TE-XTREME



GB	HU	RO	SK	CZ	Cannes, Springfield, Vigo
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	ca 2.9 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	ca 0,40 mm
Total weight	Összúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	1.950 g / m2
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	0,0025 m2 K/W
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyianyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	ok
Slipresistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la alunecare	Odolnosť proti šmyku	Odolnost proti smyku	R10
Warranty / year	Garancia /év	garanție / an	Záruka / rok	Záruka / rok	10
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	16 dB
Thermal conductivity	Hővezetőképesség	Conductivitate termică	Tepelná vodivost	tepelná vodivost	0,12 W/mk

