

JAMAICA

GB	HU	RO	SK	CZ	JAMAICA
Pile material	Anyag összetétel	Compoziție material	Materiál	Materiál	100% PE
Pile weight	Flórsúly	Greutate fir	Hmotnosť vlákna	Hmotnosť vlákna	ca. 500 gr/m²
Primary backing	Elsődleges hát(oldal)	Suport	Primárna zadná strana	Primární zadní strana	PRECOAT
Pile height	Szál magasság	Înălțime fire	Výška vlasu	Výška vlasu	ca. 30 mm
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	ca. 1.415 gr/m²
Resistance to sea water	Tengervízzel szembeni ellenállás	Rezistență la apa de mare	Odolnosť proti morskej vode	Odolnost proti mořské vodě	4-5 (DIN 54007)
Chlore resistance	Klórral szembeni ellenállás	Rezistență la clor	Odolnosť proti chlóru	Odolnost proti chlóru	4-5 (DIN 54019)
UV Stability	UV Stabilitás	UV Stabilität	Stabilné a la radiation UV	Stabilní a la radiation UV	>3000 hours/óra/oră /hodiny (UV-A)
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	7 (DIN 54004)

2017.12.12