

TurinTile

GB	HU	RO	SK	
Pile material	Anyag összetétel	Compoziție material	Materiál	100% PA
Pile weight	Flórsúly	Greutate fir	Hmotnosť vlákna	1100 gr/m²
Pile height	Szál magasság	Înălțime fire	Výška vlasu	3,8 mm
Backing	Hátoldal	Partea din spate	Zadná strana	Polyflex
Total height	Teljes magasság	Înălțime totală	Celková výška	6,6 mm
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	4300 gr/m²
Tufts per sqm	Tűzésszám	Număr noduri	Počet vpichov	173800 /m²
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	50x50 cm
Tiles per box	Darab/doboz	Bucată/cutie	Kus/balenie	20
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Class 23+33
Castor chair test (EN 985)	Görgős szék teszt	Scaun ergonomic cu role test	Stolička s kolieskami test	A, intensive use / A, intenzív használat / A, utilizare intensivă / A,intenzívne používanie
Abrasion (EN 1963)	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	pass / megfelelő / potrivit / vyhovujúce
Vettermann test (EN 1471)	Vettermann test	Vettermann test	Vettermann test	pass / megfelelő / potrivit / vyhovujúce
Dimensional stability (EN 986)	Méretstabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	pass / megfelelő / potrivit / vyhovujúce
Thermal resistance (ISO 8302)	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	0,07 m² K/W
Sound insulation (ISO 140-8)	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	24 dB
Luxury class	Luxus osztály	Clasa de lux	Luxusná trieda	LC4
Static loading	Antisztatikus teljesítmény	Performanță antistatică	Antistatický výkon	anti-static / antisztatikus / antistatic / antistatický
Walking test (EN 1815)	Járási teszt	Test de rezistență	Chôdzový test	0,5kV
Horizontal resistance (ISO 1096 5)	Vízszintes ellenállás	Rezistență pe orizontală	Horizontálny odpor	3.19x10.¹⁰ Ohm
Vertical resistance (ISO 1096 5)	Függőleges ellenállás	Rezistență pe verticală	Vertikálny odpor	1.45x10.¹⁰ Ohm
Fire class (EN ISO 9239-1)	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	Bfl-s1
Colour fastness / Light (ISO 105 B02)	Színtartósság / Fény hatására	Stabilitatea culorii / lumină	Farebná stálosť / svetlý	7.0-8.0
Colour fastness / Rubbing (ISO 105 X12)	Színtartósság / Kopás hatására	Stabilitatea culorii / uzură	Farebná stálosť / nosenie	5.0
Colour fastness / Water (ISO 105 E01)	Színtartósság / Víz hatására	Stabilitatea culorii / apă	Farebná stálosť / voda	5.0

