

ULTRABOND ECO FIX

Nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC)
kibocsátású diszperziós ragasztó, tartós tapadással
modul padlóburkolatok fektetéséhez



www.blauer-engel.de/uz113



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Modul textil padlóburkolatok fixálása. Rugalmas modul padlóburkolatok fixálása.

Jellemző alkalmazások

Az **Ultrabond Eco Fix** vízszintes elmozdulás elleni fixálószerként használatos a következőkhöz:

- mindenfajta típusú hátoldallal rendelkező modul szőnyegpadlók fektetése;
- habosított latex hátoldalú modul PVC padlóburkolatok;
- velencei szőnyegek.

A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA

- az épületben használatos minden megfelelő nedvességtartalommal rendelkező aljzatra;
- mindenfajta típusú (fa, PVC, gumi, fél-kemény vinil, linóleum, kerámia, márvány, stb.) meglévő padlóburkolatra;
- mindenfajta típusú kettős vagy Montálpadló.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultrabond Eco Fix** akrilgyanták oldószermentes vizes diszperziója, amely összetételét úgy alakították ki, hogy hengerrel, ecsettel vagy simítóval könnyen feldolgozható lágy kence legyen.

Kiszáradása után az **Ultrabond Eco Fix** tartósan tapadós marad, akár a modul padlóburkolatok többszöri eltávolítása és ismételt fektetése után is, ezért a burkolatelemek könnyen eltávolíthatók, illetve cserélhetők.

Figyelmeztetés: ha a nem teljesen száraz **Ultrabond Eco Fix**-re burkol (amikor a ragasztó feltapadhat a modulok hátoldalára), tartós ragasztás alakul ki.

Az **Ultrabond Eco Fix** használható nehéz forgalomra használt területen illetve görgős székek alá is.

Az **Ultrabond Eco Fix** nem gyúlékony, és illékony szervesanyag kibocsátása nagyon alacsony (EMICODE EC1), tehát használatakor mind a burkolók, mind a végfelhasználók egészségére tökéletesen ártalmatlan. Minden különös óvintézkedés nélkül tárolható.

JAVASLATOK

- A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +15°C és +35°C között dolgozza fel.
- Ne dolgozza fel nedves nedvesedésnek kitett aljzatra (installációs terek, nyirkos falak, stb.)
- A nedvszívó aljzatokra az **Ultrabond Eco Fix** feldolgozása előtt először dolgozzon fel egy réteg **Eco Prim R**-t.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzatnak száraznak, nedvszívónak, simának, épnek, pormentesnek, málló részekről, repedésekről, festékről, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más olyan anyagtól mentesnek kell lennie, amely a tapadást gátolhatná. Az országok vonatkozó előírásait be kell tartani.

Az aljzat nedvességtartalma a következő legyen: cementkötésű aljzatoknál legfeljebb 2,5-3%; gipsz és anhidrit aljzatoknál legfeljebb 0,5%.

Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy az aljzatban felszívargó nedvesség nincs jelen.

A könnyűbeton illetve a szigetelőréteg feletti és a közvetlenül a talajra fektetett esztricheket a felszálló nedvesség ellen védeni kell.

Az **Ultrabond Eco Fix** a montálpadlók felületére általában közvetlenül feldolgozható.

Az aljzatok repedéseinek és hajszálrepedéseinek javításához, az esztrichek megszilárdításához, gyorsan száradó esztrichek készítéséhez vagy az egyenetlen aljzatok kiegyenlítéséhez a megfelelő terméket keresse a MAPEI általános aljzatkészítési termékeinek katalógusában, vagy forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padlóburkolat, a ragasztó és az aljzat átvette a javasolt hőmérsékletet.

A padlóburkolatról a fektetés előtt több órával el kell távolítani a csomagolást.

A ragasztó feldolgozása

Az **Ultrabond Eco Fix**-et fogazott simítóval kell feldolgozni arra a területre, ahova a modul padlószőnyeg burkolatot fektetni, és ahonnan később eltávolítani kívánják (ekkor a felszedett modulok hátoldalán nem marad ragasztó).

Abban az esetben, ha az aljzatnak kell az eltávolítás után ragasztómentesnek maradnia, az **Ultrabond Eco Fix**-et a szőnyegpadló modulok hátoldalára kell feldolgozni.

A ragasztót 0,15-0,20 kg/m² mennyiségben MAPEI 1-es fogazott simítóval dolgozza fel.

Vastag lapok fektetéséhez nem szívó és tökéletesen sík aljzatokra (például márvány, PVC, álpadló, lakozott fa, stb.), az

Ultrabond Eco Fix hengerrel vihető fel, és ebben az esetben a ragasztót 20% vízzel szükséges hígítani.

Anyagszükséglet: 0,15-0,2 kg/m².

Mindkét alkalmazáskor feltétlenül meg kell várni, hogy a víz a ragasztóból tökéletesen elpárologjon. A várakozási idő 30 perc és 12 óra között változhat a környezeti hőmérséklettől, az aljzat típusától, a hígítástól és a feldolgozott ragasztómenyiségtől függően.

Gyakorlatban a padlóburkolat akkor fektethető, ha a fehér színű **Ultrabond Eco Fix** átlátszóvá válik.

Padlóburkolat fektetése

A fektetéskor kövesse a burkolat gyártójának előírásait.

Helyezze el a padlóburkoló modult, és gyakoroljon rá egyenletes nyomást.

Abban az esetben, ha idővel az **Ultrabond Eco Fix** tapadása csökkenne, például por vagy más tényezők miatt, egy új réteg feldolgozásával a ragasztó könnyen felújítható.

TISZTÍTÁS

Amíg nedves, az **Ultrabond Eco Fix**-et a padlóról, a szerszámokról, a kezéről és a ruhájáról vízzel lehet lemosni. Ha megszáradt, használjon alkoholt. Az **Ultrabond Eco Fix**-et kiszáradása után a padlóról **Pulicol 2000**-el lehet eltávolítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a felület egyenletességétől, a padlóburkoló modulok hátoldalától és a feldolgozási módtól (simító, henger vagy ecset) függően változik.

MAPEI 1-es fogazott simító: 0,15-0,20 kg/m²

Henger: 0,10-0,15 kg/m²

KISZERELÉS

Az **Ultrabond Eco Fix** 10 és 5 kg-os vödrökben kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között az **Ultrabond Eco Fix** eredeti bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil. Kerülje a hosszabb ideig tartó fagyban tárolást.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultrabond Eco Fix** nem minősül veszélyes terméknek a jelenlegi keverékekre vonatkozó szabályozás osztályozása szerint. Javasolt védőkesztyű és szemüveg viselése, és a vegyi anyagok használatakor szokásos óvintézkedések megtétele. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	krémes kence
Szín:	világos krémszínű
Sűrűség (g/cm ³):	1,07
pH:	8,5
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	40 000 (6-os rotor 20 ford./perc)
Szárazanyag tartalom (%):	71
– EMICODE: – Blauer Engel:	EC1 - nagyon alacsony kibocsátású DE-UZ 113
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+15°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő:	a burkolatot akkor fektesse, ha a ragasztó átlátszóvá vált, a mennyiségtől, a ragasztó hígításától és az aljzat típusától függően 30 perc - 3 óra elteltével
Járható:	fektetés után azonnal
Teljesen terhelhető:	fektetés után azonnal
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY	
Ellenállás görgősszékek forgalmával szemben:	jó
Padlófűtés:	alkalmas
Ellenállás nedvességgel szemben:	jó
Öregedésállóság:	kitűnő



*Példa Ultrabond Eco Fix-szel
rögzített gumi
padlóburkolatra- IBM
Központ - Spanyolország*

*Ultrabond Eco Fix-szel
rögzített szőnyegpadló-
Központi Posta - Olaszország*

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

214-11-2016 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

