

ASTRAL COLOR

GB	HU	RO	SK	Astral Color
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	2 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	0,4 mm
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	2000 g/m²
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášľapnej vrstvy	1250 kg/m³
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	6
Chemical resistance (Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	No changes/ Nincs változás/ Nu există schimbare/ Bez zmeny
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	T
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás (H/K)	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	0,20%
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	8 mm
Strength of layer separation	Rétegelváltási szilárdság	Rezistență la desprinderea straturilor	Pevnosť pri oddeľovaní vrstiev	50 N/50 mm
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	0,20 mm
Strength of the welt	Varratszilárdság	Rezistența cusăturii	Pevnosť stehu	150/50 mm
Offset of furniture	Bútorláb eltolás	Glisare picioare de mobilă	Posunutie nohy nábytku	Not visible change on the surface/ A felületen nincs látható károsodás/ Nu sunt deteriorări vizibile pe suprafață/ Na povrchu nie je viditeľné poškodenie
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Light change on the surface/A felületen enyhe változás/ Deformare ușoară a suprafeței/ Mierna zmena na povrchu
Foot comfort	Kényelemérzet járás közben	Senzație de confort în timpul mersului	Pocit pohodlia pri chôdzi	0,4 mm

