

Creation 40

GB	HU	RO	SK		
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	EN ISO 24346	2 mm
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrubka nášľapnej vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm
Weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	EN ISO 23997	3 180 gr/m ²
Size	Méret	Dimensiuni	Rozmery	EN ISO 24342	A: 457,2 x 914,4 mm
					B: 609,60 x 609,60 mm
					C: 184,15 x 1219,2 mm
					D: 230,0 x 1500,0 mm
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka		A: 11 db panel / 11 buc. panele / 11 ks panelov = 4,60m ²
					B: 13 db panel / 13 buc. panele / 13 ks panelov = 4,83m ²
					C: 21 db panel / 21 buc. panele / 21 ks panelov = 4,71m ²
					D: 13 db panel / 13 buc. panele / 13 ks panelov = 4,49m ²
European Classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	EN ISO 10874	23 - 32 - 41
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	EN 13 501-1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity	Elektrosztatikus feltöltődés	Încărcare electrostatică	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	DIN 51 130	R10
Wear Resistance	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	EN 660.2	< 2.0 mm ³
Wear Group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu		T
Type Binder content	Kötőanyag tartalom a kopórétegben	Cantitatea de liant din stratul de uzură	Obsah spojiva v nášľapnej vrstve	ISO 10582	I
Impact sound insulation	Lépéshang csökkentés	Amortizarea zgomotelor de pași	Zníženie krokového hluku	EN ISO 717-2	4 dB
Dimensional stability	Méretstabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,25%
Residual Indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Castor chair test	Görgősszék álló	Rezistent la roțile scaunelor ergonomice	Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek	ISO 4918	OK
Thermal conductivity	Hővezető képesség	Conductivitate termică	Tepelná vodivost'	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Colour Fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemical Products Resistance	Vegyianyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale	Odolnosť voči chemikáliám	EN ISO 26987	OK
TVOC after 28 days	Illékony szerves vegyületek (TVOC) 28 nap után	Compuși organici volatili (TVOC) după 28 de zile	Prchavé organické zlúčeniny (TVOC) po 28 dňoch	ISO 16000-6	< 10 µg/ m ³

