

# JPO 3 JÁRMŰPADLÓ

GB	HU	RO	SK	CZ	JPO 3 Járműpadló
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	<b>4,2 mm</b>
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	<b>0,8 mm</b>
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	<b>4600 g/m<sup>2</sup></b>
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášlapnej vrstvy	Hustota nášlapné vrstvy	<b>1250 kg/m<sup>3</sup></b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	<b>6</b>
Chemical resistance (Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	Odolnost vůči chemikáliím (Doba proniknutí 120 minut)	<b>No changes/ Nincs változás/Nu există schimbare/ Bez zmeny</b>
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	zvlnění	<b>8 mm</b>
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	<b>T</b>
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Židle s kolečky	<b>Light change on the surface/Felületen enyhe változás/ Deformare ușoară a suprafeței/ Mierna zmena na povrchu</b>
Strength of the welt	Varratszilárdság	Rezistența cusăturii	Pevnosť stehu	pevnost stehu	<b>240 N/ 50 mm</b>
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	<b>0,10 mm</b>
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás (H/K)	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	Lineární změna rozměru (Podélně / příčně)	<b>+/-0,004</b>

Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	<b>Cfl</b>
-------------	-----------------------	-------------------------------	------------------	---------------	------------



2017.12.13.