

# VERMONT

GB	HU	RO	SK	Vermont
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	<b>2,2 mm</b>
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	<b>0,15 mm</b>
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	<b>1.200 g /m2</b>
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášľapnej vrstvy	<b>1250 kg/m3</b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	<b>6</b>
Chemical resistance ( Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc)	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	<b>No changes/ Nincs változás/ Nu există schimbare/ Bez zmeny</b>
Foot comfort	Kényelemérzet járás közben	Senzație de confort în timpul mersului	Pocit pohodlia pri chôdzi	<b>0,4 mm</b>
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	<b>8 mm</b>
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	<b>T</b>
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	<b>0,35 mm</b>
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás (H/K)	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	<b>+ -0,20 %</b>
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarna trieda:	<b>Cfl</b>

