

Adesilex LP

Polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános célú magas kezdeti tapadó képességű ragasztó a következők ragasztására:

- gumi fal- és padlóburkolatok;
- PVC fal- és padlóburkolatok;
- linóleum;
- parafa;
- nedvszívó és nem-nedvszívó rugalmas fal- és padlóburkolatok ragasztása nem-nedvszívó aljzatokra;
- laminált műanyagok ragasztása fára, fémre vagy betonra.

Jellemző alkalmazások

Használja az **Adesilex LP**-t a következők ragasztására:

- gumi és PVC padló- és falburkolatok, amikor azonnali kötés szükséges;
- gumi és PVC szegélyek, lábazatok, ívelt részek;
- szintetikus juta hátoldalú linóleum valamint parafatábla fal- és padlóburkolatok, amikor azonnali kötés szükséges

A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA

- cementhabarcs vakolatok, padlók és mennyezetek;
- fa, faforgácslap, azbesztcement táblák, gipsz vagy gipszkarton és fémlemezek.

Ezen kívül alkalmas a következők ragasztására is:

- műanyag laminátok fára, fémre vagy betonra ragasztása;
- gumi, fa, fém vagy beton ívelt részekre illetve lábazati szegélyek ragasztása;
- vas, könnyűfém ötvözetek, bőr, textil, fa ragasztása

fára vagy általánosságban minden szokásos felületre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Adesilex LP** polikloroprén gumi bázisú oldószeres kontaktragasztó.

Az **Adesilex LP** alacsony viszkozitású, és azonnali kötés jellemzi.

Végleges kötése után az **Adesilex LP** nagy tapadószilárdsággal rendelkezik és rugalmas.

Hő- és öregedésállósága kitűnő.

JAVASLATOK

- Ne használja az **Adesilex LP**-t a ragasztó oldószerével szemben nem ellenálló habosított vagy más anyagok ragasztására (kétség esetén végezzen próbát).
- Polisztirol és habosított polisztirol gyorsragasztásához használjon **Ultrabond Aqua Contact**-ot.
- Ne fektesse rá a burkolatot addig, amíg az **Adesilex LP** oldószertartalma teljesen el nem párolgott.
- A burkolatot az előírt nyitott időn belül fektesse a ragasztóra.
- Ne használja nyirkos vagy felszivárgó nedvességnek kitett aljzatokon.
- Ne használja festett felületre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzat előkészítés

Adesilex LP



Gumi padlóburkolat ragasztása lépcsőre Adesilex LP-vel



Gumi lábazat ragasztása Adesilex LP-vel



Istituto Tumori - Milánó. PVC padlóburkolat ragasztása Adesilex LP-vel

Az aljzatnak egyenletesen száraznak, síknak, megfelelő nyomó- és húzószilárdságúnak, pormentesnek, és a málló részeketől, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más, a tapadást gátló anyagtól mentesnek kell lennie.

Ellenőrizze a nedvességtartalmat az esztrich teljes vastagságában elektromos vagy karbidos nedvességtartalommérővel, figyelembe véve azt, hogy az elektromos műszer csak hozzávetőleges értéket ad. Feltétlenül meg kell győződni arról, hogy az aljzatban felszivárgó nedvesség nincs jelen.

Az alzat nedvességtartalma a következő legyen:
cementkötésű aljzatoknál legfeljebb 2,5%-3%; gipsz és anhidrit aljzatoknál legfeljebb 0,5%.

Szigetelőréteg feletti úsztatott esztrichnek és a talajon fekvő aljzatoknak párazáró szigetelőréteggel kell rendelkezniük a nedvesség felszivárgásának megakadályozására.

Az aljzatok repedéseinek és hajszálrepedéseinek javításához, az esztrich megcsilárdításához, gyorszáradású esztrich készítéséhez vagy az egyenetlen aljzatok kiegyenlítéséhez javasoljuk, hogy a megfelelő terméket keresse a MAPEI katalógusok aljzatkészítési részeiben, illetve forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához.

Akklimatizálás

A burkolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padlóburkolat, a ragasztó és az aljzat átvette a javasolt hőmérsékletet.

A fal- és padlóburkolatról a fektetés előtt több órával el kell távolítani a csomagolást. A tekerceket ki kell teríteni, de legalább is meg kell lazítani, hogy megkönnyítse a hőmérséklet átvételét és csökkentse a burkolatban a csomagolás okozta feszültségeket.

A ragasztó feldolgozása

Finom fogazású simítóval (MAPEI 1-es fogazott simító) egyenletes rétegben hordja fel az **Adesilex LP**-t az aljzatra valamint a fal- illetve padlóburkolat hátoldalára is. Lehetséges, hogy előtte vékony alapozóréteget igényelnek a nagyon nedvszívó aljzatok.

Padlóburkolat fektetése

A fektetéskor kövesse a burkolat gyártójának előírásait.

Amint az oldószer elpárolgott, +23°C-on 10-20 perc, azonnal fektesse a burkolatot a ragasztóra. Ne hagyja, hogy túl sok idő teljen el: a megfelelő várakozási idő letelte úgy állapítható meg, hogy a ragasztó még ragad, de már nem ragad át az ujjára (legfeljebb 3 óra).

A padló- vagy falburkolatot nagyon óvatosan fektesse: a hibák nem javíthatók, mert a ragasztó azonnal megköt. Erősen nyomja

össze a felületeket fémhengerrel vagy fa simítóval (illetve hasonlóval).

Tisztítás

Amíg nedves, az **Adesilex LP**-t a padlóról, a szerszámokról és a ruhájáról Ragasztó hígítóval lehet lemosni. Ha megszáradt, használjon **Pulicol**-t vagy mechanikus úton tisztítsa le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

MAPEI 1-es fogazott simítóval kb. 0,35 kg/m².

KISZERELÉS

Az **Adesilex LP** 10, 5 és 1 kg-os kannákban kapható.

TÁROLÁS

Az **Adesilex LP** gyúlékony.

A törvény által előírt biztonsági intézkedéseket meg kell tenni. Normál körülmények között az **Adesilex LP** eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 24 hónapig stabil.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék irritáló és nagyon gyúlékony. Gőzei álmoságot és szédülést okozhatnak. Gyújtó forrásoktól tartsa távol, és csak nagyon jól szellőző helyiségben használja. Ha szembe került, azonnal mossa ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha bőrre került, szappannal és vízzel mossa le. Lenyelés esetén a beteget ne hánytassa. Azonnal hívjon orvost.

Belégzés esetén szellőztesse ki a munkaterületet és forduljon orvoshoz.

Az **Adesilex LP** veszélyes a vízi élővilágra – kerülje e környezetbe kerülését.


SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Bár e termékleírásban közölt műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapszanak, az összes fenti adat minden esetben kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendő, és hosszú távú gyakorlati alkalmazásban szerzett tapasztalatokkal kell megerősíteni őket. Ezért mindenki, aki a terméket használni kívánja, előzetesen maga kell, hogy meggyőződjék arról, hogy a termék az adott felhasználásra alkalmas-e. A termék használatából eredő következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrű folyadék
Szín:	bézs
Fajsúly (g/cm ³):	0,9
Brookfield viszkozitás (mPa*s):	6000 (5-ös rotor 20 fordulat/perc)
Száranyag tartalom (%):	25
Eltartható:	24 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban.
EK 99/45 szerinti veszélyességi besorolás:	irritáló, tűzveszélyes, környezetre ártalmas Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” bekezdést, valamint a csomagoláson és a biztonsági adatlapon található információkat
Vámbesorolás:	3506 91 00
ALKALMAZÁSI ADATOK +23°C-on 50% relatív páratartalom mellett	
Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +35°C-ig
Száradási idő a burkolat fektetése előtt:	kb. 10-20 perc
Nyitott idő:	legfeljebb 5 óra
Járható: Teljesen terhelhető:	azonnal azonnal
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY	
Ellenállás nedvességgel szemben:	kitűnő
Öregedésállóság:	kitűnő
Tapadási szilárdság 90°-os feltépésre EN 1372 szabvány szerint (N/mm): – homogén PVC	1,8
Alkalmas görgősszékek forgalmára DIN 68131 szerint:	igen



PVC szegély ragasztása

Adesilex LP



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

www.mapei.com

T-243/1

243-4-2006